

SEMICONDUCTOR LIGHT-EMITTING ELEMENT, MANUFACTURE THEREOF AND DEVICE USING THE SAME

Publication number: JP2000101139

Publication date: 2000-04-07

Inventor: YOSHIDA HIROAKI; ITAYA KAZUHIKO; SAITO SHINJI;
NISHIO JOSHI; NUNOGAMI SHINYA

Applicant: TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

Classification:

- international: H01L21/762; H01L33/00; H01L21/70; H01L33/00;
(IPC1-7): H01L33/00

- european: H01L21/762D8; H01L33/00G3B2; H01L33/00G3D

Application number: JP19980272286 19980925

Priority number(s): JP19980272286 19980925


Also published as:

US6303405 (B1)

Report a data error here

Abstract of JP2000101139

PROBLEM TO BE SOLVED: To separate easily a sapphire substrate with good reproducibility and to improve the heat dissipation property and leakage withstand voltage property of a semiconductor light-emitting element, by a method wherein a first electrode is provided on the end on one side of the ends of a laminated material formed by laminating a plurality of layers consisting of a nitride semiconductor layer, a second electrode is provided on the other end of the laminated material, and the thickness of the laminated material is specified. **SOLUTION:** An N-type GaN layer 15 is crystal-grown on a sapphire substrate via a lift-off layer by a hydride VPE method. The sapphire substrate is separated from the part of the lift-off layer to use the layer 15 as a substrate, and layers 24 to 30 are grown by an MOCVD method. Moreover, a ridge structure constituted using the current constricting layer 29 is formed by a photolithography technique using a photosensitive resist and a dry etching using reactive chlorine ions. The sapphire substrate can be separated, the mirror surface end surface of a laser can be stably formed and the oscillation characteristics of the laser can be improved. Moreover, by forming the thickness of the part of a semiconductor light-emitting element in a thickness of 20 μm or thinner, the luminescent points of the element and an element adjacent to the element come close to each other, the element is easily excited by light from an active layer of the element adjacent to the element and the luminous efficiency of the element is enhanced.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-101139

(P2000-101139A)

(43) 公開日 平成12年4月7日 (2000.4.7)

(51) Int.Cl.⁷

H 0 1 L 33/00

識別記号

F I

H 0 1 L 33/00

テマコード (参考)

C 5 F 0 4 1

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 17 頁)

(21) 出願番号 特願平10-272286

(22) 出願日 平成10年9月25日 (1998.9.25)

(71) 出願人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72) 発明者 吉 田 博 昭

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会
社東芝研究開発センター内

(72) 発明者 板 谷 和 彦

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会
社東芝研究開発センター内

(74) 代理人 100064285

弁理士 佐藤 一雄 (外3名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体発光素子及びその製造方法並びに半導体発光装置

(57) 【要約】

【課題】 良好なへき開性、放熱性、リーク耐圧性などを有する窒化物系半導体の半導体発光素子及びその製造方法並びに半導体発光装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 サファイアなどの基板上に窒化物系半導体層をエピタキシャル成長させ、基板を剥離する。基板を剥離する方法としては、「リフトオフ層」を設ける方法と、基板の表面に加工を施して凹部を設ける方法と、基板の裏面側からレーザ光を照射する方法を挙げることができる。基板を剥離して得られた窒化物系半導体層を新たな基板としてその上に高品質の窒化物系半導体層をエピタキシャル成長させることもできる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体発光素子の製造方法であって、基板上に結晶欠陥または欠損部の少なくともいずれかを含んだリフトオフ層を設ける工程と、前記リフトオフ層の上に窒化物系半導体からなる層を設ける工程と、

前記リフトオフ層に応力を加えることにより、前記基板と前記窒化物系半導体からなる層とを分離する工程と、を備えたことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項2】基板の表面に凹部を設ける工程と、前記凹部を塞ぐように前記基板の上に窒化物系半導体からなる層を設ける工程と、

前記基板と前記窒化物系半導体からなる層とを分離する工程と、を備えたことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項3】前記分離する工程は、温度を変化させることにより行うことを特徴とする請求項2記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項4】前記分離する工程は、超音波を印加することにより行うことを特徴とする請求項2記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項5】窒化物系半導体からなる複数の層を積層してなる積層体と、

前記積層体の一端に設けられた第1の電極と、

前記積層体の他端に設けられた第2の電極と、

を備え、

前記積層体の厚みは、 $20\mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする半導体発光素子。

【請求項6】請求項5記載の半導体発光素子と、金属が被覆されたヒートシンクと、

を備え、

前記半導体発光素子の前記第1の電極と前記第2の電極のいずれかと前記ヒートシンクに被覆された前記金属とは、低融点金属を介することなく密着していることを特徴とする半導体発光装置。

【請求項7】基板上に前記基板を構成する材料よりも小さいバンドギャップを有する窒化物系半導体からなる第1の層を設ける工程と、

前記第1の層の上に窒化物系半導体からなる第2の層を設ける工程と、

前記基板の裏面からレーザ光を照射して前記第1の層に吸収させることにより前記基板と前記第2の層とを分離する工程と、

を備えたことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は半導体発光素子及びその製造方法並びに半導体発光装置に関する。より具体的には、本発明は、窒化物系半導体を用いた半導体発光素子に関し、サファイア基板を容易且つ確実に分離す

ることにより高品質の結晶が得られる半導体発光素子及びその製造方法並びに半導体発光装置に関する。

【0002】

【従来の技術】近年、家庭電化製品、OA機器、通信機器、工業計測器などさまざまな分野で発光ダイオード(LED)や半導体レーザなどの半導体発光素子が利用されている。例えば、多くの分野で用いられることになるとであろうと予想される高密度光ディスク記録等への応用を目的として、短波長の半導体レーザの開発が注力されている。

【0003】現在は赤色半導体レーザが用いられており、それまでの赤外半導体レーザに比べ記録密度が向上した。この赤色の半導体レーザは、InGaAlP系の材料を用いた600nm帯での発光素子であり、光ディスクの読み取りと書き込みのどちらも可能なレベルにまで特性改善され、すでに実用化されている。

【0004】しかし、この材料系による赤色の半導体レーザは、次世代の光ディスク記録等への応用に対しては結晶欠陥の低減が困難で、動作電圧が高いなど材料的な問題が数多く存在する。また、発振波長は短いものでも460nm程度であり、システムから要求される420nm台での発振は物性からいって困難である。

【0005】一方で、さらなる記録密度の向上を目指して青色半導体レーザの開発が進められている。すでに、II-VI族系材料を用いた半導体レーザは発振動作が確認されている。しかしながら、その信頼性は100時間程度にリミットされるなど実用化への障壁は多く、また発振波長を480nm以下とすることも困難であるなど、次世代の光ディスクシステム等への応用には材料的なリミットが数多く存在する。

【0006】これに対して、GaN(窒化ガリウム)を含む窒化物系半導体レーザは、原理的には350nm以下までの短波長化が可能であり、400nmでの発振動作が報告されている。信頼性に関しても、LEDにおいて1万時間以上の信頼性が確認されている。また、室温でのレーザ発振も最近、確認された。このように、窒化物半導体系は、次世代の光ディスク記録用光源などの種々の用途において必要とされる条件を満たす優れた特性を持つ材料である。

【0007】なお、本願において「窒化物系半導体」とは、 $\text{B}_x\text{In}_y\text{Al}_z\text{Ga}_{(1-x-y-z)}\text{N}$ ($0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$) なる化学式で表されるIII-V族化合物半導体を含み、さらに、V族元素としては、Nに加えてリン(P)や砒素(As)などを含有する混晶も含むものとする。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】しかし、窒化物系半導体を用いた従来の発光素子は、以下に詳述する種々の問題を有する。

【0009】すなわち、窒化物系半導体を用いた従来の

発光素子は、サファイア基板の上にエピタキシャル成長させることが一般的であった。しかし、サファイア基板と窒化物系半導体とは格子定数が顕著に異なるため、成長結晶に結晶欠陥が多数発生する。このような結晶欠陥が、本質的に、種々の素子特性や素子寿命の改善に対する阻害要因となっている。

【0010】また、絶縁性のサファイア基板上に形成するため、n側電極とp側電極のいずれも、エピタキシャル成長面側に形成する必要がある。そのために、p型層と活性層とn型層の一部をエッチング除去し、n側電極をn型層の上に形成している。しかし、この構造では実際に素子として動作する部分は厚いサファイア基板上に形成されており、レーザに必要な共振器面を作成するためのへき開が困難である。

【0011】また、素子の放熱性を向上させるためには、通常はヒートシンクに素子を密着させるが、この構造ではサファイア側をヒートシンクに密着させても、サファイアの熱伝導率が低いために十分な放熱を確保することができない。逆に、電極側をヒートシンクに密着させた場合には、熱抵抗は減少するが電極を基板に対して同じ方向に設置しているこの素子では作成が難しく歩留まりが悪い。

【0012】また、ヒートシンクと接していない側にはサファイア基板がついており、やはり放熱性が悪い。

【0013】さらに、サファイア基板がついている限りは、電極から注入した電流を素子の横方向に流す必要があり、素子抵抗が大きくなる。

【0014】また、p側電極とn側電極との間の幾何学的にもっとも近い経路は素子の表面となり、リーク電流が多く生じる。

【0015】一方、HCl（塩酸）を輸送担体として用いるハイドライド化学堆積法（H-CVE法）により、窒化物系半導体の結晶を厚膜で成長する方法が最近行われはじめている。しかし、成長基板としてサファイア基板を用いているため、成長した結晶には結晶欠陥が多く含まれ、その上に作成した発光素子の素子特性の向上を阻害する要因のひとつとなっている。

【0016】また、この際に、石英で局所的にマスクをつくり成長を行うラテラル成長方法が行われはじめているが、石英マスク上に成長した部分に小けい角粒界や欠陥やボイドの発生が見られる。

【0017】一方、上述したような種々の問題を避けるために、サファイア基板上にGa₂Nを100μm程度形成し、サファイア基板を除去し、得られたGa₂N膜を擬似基板として利用する技術が提案されている。しかし、硬いサファイア基板を除去するために通常用いられる研磨法ではスループットが悪く、また研磨時に異常割れなどが発生するという問題があった。

【0018】本発明は係る種々の問題点を鑑みてなされたものである。すなわち、その目的は、再現性良く容易

且つ確実にサファイア基板を分離することにより、良好なへき開性、放熱性、リーク耐圧性を有する窒化物系半導体の半導体発光素子及びその製造方法並びに半導体発光装置を提供することにある。

【0019】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明によれば、サファイアなどの基板上に窒化物系半導体層をエピタキシャル成長させ、容易且つ確実に基板を剥離する方法を提供する。基板を剥離して得られた窒化物系半導体層を新たな基板としてその上に高品質の窒化物系半導体層をエピタキシャル成長させることもできる。

【0020】本発明において基板を剥離する方法は、大別して3つの方法に分類される。すなわち、「リフトオフ層」を設ける方法と、基板の表面に加工を施して凹部を設ける方法と、基板の裏面側からレーザ光を照射する方法を挙げることができる。

【0021】すなわち、本発明の半導体発光素子の製造方法は、基板上に結晶欠陥または欠損部の少なくともいづれかを含んだリフトオフ層を設ける工程と、前記リフトオフ層の上に窒化物系半導体からなる層を設ける工程と、前記リフトオフ層に応力を加えることにより、前記基板と前記窒化物系半導体からなる層とを分離する工程と、を備えたことを特徴とする。ここで、リフトオフ層が有する「結晶欠陥」とは、転位、点欠陥、面欠陥などの種々の結晶のミクロな不整を含むものであり、「欠損」とは、後に詳述するように、クラック、空隙、ピットなどのマクロな欠陥を含むものである。

【0022】または、本発明の半導体発光素子の製造方法は、基板の表面に凹部を設ける工程と、前記凹部を塞ぐように前記基板の上に窒化物系半導体からなる層を設ける工程と、前記基板と前記窒化物系半導体からなる層とを分離する工程と、を備えたことを特徴とする。

【0023】ここで、前記分離する工程は、温度を変化させることにより行うことを特徴とする。

【0024】または、前記分離する工程は、超音波を印加することにより行うことを特徴とする。

【0025】一方、本発明の半導体発光素子は、窒化物系半導体からなる複数の層を積層してなる積層体と、前記積層体の一端に設けられた第1の電極と、前記積層体の他端に設けられた第2の電極と、を備え、前記積層体の厚みは、20μm以下であることを特徴とする。

【0026】また、本発明の半導体発光装置は、上記の半導体発光素子と、金属が被覆されたヒートシンクと、を備え、前記半導体発光素子の前記第1の電極と前記第2の電極のいずれかと前記ヒートシンクに被覆された前記金属とは、低融点金属を介在することなく密着していることを特徴とする。

【0027】また、本発明の半導体発光装置の製造方法は、基板上に前記基板を構成する材料よりも小さいバン

ドギャップを有する窒化物系半導体からなる第1の層を設ける工程と、前記第1の層の上に窒化物系半導体からなる第2の層を設ける工程と、前記基板の裏面からレーザ光を照射して前記第1の層に吸収させることにより前記基板と前記第2の層とを分離する工程と、を備えたことを特徴とする。

【0028】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。まず、本発明の第1の実施の形態として「リフトオフ層」を用いて基板を剥離する方法について説明する。

【0029】図1は、本発明の第1の実施の形態にかかる半導体発光素子の製造方法を例示する工程断面図である。すなわち、同図は、窒化物系半導体を用いた半導体レーザの製造方法を表す。

【0030】まず、図1(a)に示したように、サファイヤ基板11の上にMOCVD(有機金属気相成長法)によりGa_{0.5}N_{0.5}層12、AlGa_{0.3}N_{0.7}層13、n型Ga_{0.5}N_{0.5}層14を成長する。ここで、基板11とGa_{0.5}N_{0.5}層12との間には、図示しないバッファ層を設けても良い。各層の成長時の圧力は常圧とし、バッファ層以外のGa_{0.5}N_{0.5}層12、14及びAlGa_{0.3}N_{0.7}層13は、基本的には窒素、水素、アンモニアを混合した雰囲気において1000℃から1100℃の温度範囲内で成長した。

【0031】ここで、AlGa_{0.3}N_{0.7}層13のAl組成は30%前後とし、成長層の全面にクラックが入るように層厚を厚くする。このように欠損部を有したAlGa_{0.3}N_{0.7}層13は、後に詳述するように基板11を剥離するための「リフトオフ層」として作用する。

【0032】次に、図1(b)に示したように、n型Ga_{0.5}N_{0.5}層15を80μm前後の層厚に成長し、さらに、半導体レーザの要部となるダブルヘテロ構造などを含む多層構造部16を成長する。ここで、n型Ga_{0.5}N_{0.5}層15を層厚80μm前後の層厚に成長するためには、MOCVD法よりも成長速度が大きいハイドライドVPE(Vapor Phase Epitaxy)法を用いることが望ましい。一方、多層構造部16の成長に際しては、従来と同様にMOCVD法を用いることができる。

【0033】次に、図1(c)に示したように、基板11を剥離する。具体的には、フォトリソグラフィ法などを用いて半導体レーザのメサストライプ部などを形成した後、レーザの多層構造部16を下にして治具17にワックスなどで貼り付ける。そして、基板11の側面または裏面に対して治具をあてて刷動させるなどの方法により応力を加えることで、簡単に基板11を剥離することができる。ここで、剥離は、「リフトオフ層」すなわちAlGa_{0.3}N_{0.7}層13の前後の界面付近において生ずる。

【0034】基板11を剥離したら、図1(d)に示したように、p側電極18とn側電極19を形成する。さらに、へき開によりレーザ端面を形成してチップ化する。

る。

【0035】なお、レーザの多層構造部16は、基板11を剥離した後に形成しても良い。すなわち、n型Ga_{0.5}N_{0.5}層15をハイドライドVPEにより成長した後に、図1(c)に示したように基板11を剥離し、得られたn型Ga_{0.5}N_{0.5}層15を新たな基板として多層構造部15を成長し、電極18、19を形成しても良い。

【0036】本実施形態において、基板11を剥離できるメカニズムについて以下に説明する。図2は、図1のGa_{0.5}N_{0.5}層12、AlGa_{0.3}N_{0.7}層13、Ga_{0.5}N_{0.5}層14の部分を表す要部拡大断面図である。本実施形態においては、AlGa_{0.3}N_{0.7}層13を成長する時にAl(アルミニウム)がもたらす格子歪によってクラック20Aが発生する。特に、Alの組成を30%以上とすることでクラック20Aは高密度化する。本発明者の実験によれば、このクラック20Aを平面的に観察すると六角形状に発生する場合が多いことが分かった。

【0037】このようにAlGa_{0.3}N_{0.7}層13を成長した後、その成長温度においてウェーハを一旦保持すると、クラック20Aの下部にあるGa_{0.5}N_{0.5}層12の一部が成長雰囲気に含まれる水素によってエッチングされ、空隙20Bが生ずる。この上にn型Ga_{0.5}N_{0.5}層14を成長すると、2次元成長モードによりクラック20Aの上が埋められて平坦化し、これより上の成長には悪影響は生じない。

【0038】こうして形成されたクラック20Aや空隙20Bにより、「リフトオフ層」すなわちAlGa_{0.3}N_{0.7}層13の界面は、物理的に脆弱となる。そこに例えば上述したように応力を与えることで、クラック20Aや空隙20Bをきっかけとして基板11を剥離することができる。本実施形態において、基板11の剥離を容易に生じさせるためには、「リフトオフ層」であるAlGa_{0.3}N_{0.7}層13のAl組成は、10~30%の範囲内とすることが望ましい。また、その層厚は、0.1~1μmの範囲内とすることが望ましい。Al組成がこれよりも低く、または層厚が薄いと、クラックが不足して基板11の剥離が容易でなく、また、Al組成がこれよりも高く、または層厚がこれよりも厚いと、この上に成長する窒化物系半導体層の結晶性が劣化する傾向が顕著となるからである。

【0039】応力を負荷する方法としては、治具を用いて加える方法の他にも、多層構造部16の成長後に、降温を急峻に行うことでも基板は剥離する。また、サファイヤ基板11の裏面側にダイサーなどで一部に「けがき」を入れるような方法を用いても剥離することができる。さらに、超音波洗浄機にウェーハを投入しても剥離することができる。また、後に詳述するように、サファイヤ基板11の裏面側から紫外線領域の波長のレーザ光を照射し、窒化物系半導体層での光吸収により局所的な熱を発生させ、窒化物系半導体を蒸発させて剥離することもできる。

【0040】本実施形態における層13、すなわち基板11を剥離するための「リフトオフ層」としては、高組成のAlGaIn以外にも、格子歪みを生ずる各種の材料を用いることができる。図3は、「リフトオフ層」としてInGaInを用いた場合を例示する要部断面図である。すなわち、同図に示した構成においては、GaIn層12とn型GaIn層14との間にInGaIn層21が設けられている。ここで、InGaIn層21のIn（インジウム）の組成は20%前後とすることができる。InGaIn層21を挿入した場合、Inの相分離が原因と考えられる高密度のピット20Cが成長中に形成される。このピット20Cは、InGaIn層21を貫通する微細な孔であり、 $10^7 \sim 10^9 / \text{cm}^2$ 程度の密度で形成される場合が多い。このピットにより、InGaIn層21は物理的には脆弱な層となり、基板11を容易に剥離することができる。

【0041】ここで、基板11の剥離を容易に生じさせるためには、「リフトオフ層」であるInGaIn層13のIn組成は、10%以上とすることが望ましく、20%以上とすることがさらに望ましい。但し、MOCVD法を用いる場合には、In組成が高いほど成長が容易でない傾向がある。また、その層厚は、0.1~1 μm の範囲内とすることが望ましい。In組成がこれよりも低く、または層厚が薄いと、ピットが不足して基板11の剥離が容易でなく、また、InGaIn層の層厚がこれよりも厚いと、この上に成長する窒化物系半導体層の結晶性が劣化する傾向が顕著となるからである。

【0042】InGaInはハイドライドVPE法でも成長が可能である。したがって、成長条件を最適化すればサファイア基板11の上に直接GaIn層12からハイドライドVPE法により成長することもできる。

【0043】一方、本実施形態における「リフトオフ層」として用いることができるものは、前述したようなクラックやピットなどの空間的な空隙を有するものの他にも、例えば、転位などの結晶欠陥を他の部分と比べて著しく高密度に有する層でも良い。具体的には、欠陥密度が $10^8 / \text{cm}^2$ 以上であり、層厚が10nm以上の半導体層であれば、「リフトオフ層」として作用させることが可能である。また、以上説明したようなリフトオフ層は、サファイア基板の上に直接設けても良い。

【0044】あるいは、結晶成長によりリフトオフ層を設けなくても、GaIn層12の上にSiO₂などの誘電体膜をストライプ状などの形状にパターンニングし、MOCVDやハイドライドVPEによる成長時に横方向の成長モードを加速させて上方向への転位を終端させる方法もある。この場合には、SiO₂層の部分で基板の剥離のための「リフトオフ層」として利用できる。また、この場合に、成長後に弗酸などでSiO₂をサイドエッチングし、空隙を形成しても良い。

【0045】図4は、本実施形態により作製した半導体

レーザを例示する概略断面図である。図中15は、ハイドライドVPE成長によるn型GaInコンタクト層（Siドーパ、ドーピング濃度 $1 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$ ）であり、図1(c)に関して前述したように、サファイア基板上に成長した後に剥離して新たな基板として用いられるものである。また、図中24は、n型Al_{0.08}Ga_{0.92}Nクラッド層（Siドーパ、 $1 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$ 、層厚0.8 μm ）、25はGaIn光導波層、26は多重量子井戸構造（MQW）からなる活性層部、27はGaIn光導波層（Mgドーパ、 $1 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$ 、0.1 μm ）である。

【0046】ここで、活性層部26のMQWの井戸層は3nm厚のIn_{0.15}Ga_{0.85}N層からなり、バリア層は厚さ6nmのIn_{0.02}Ga_{0.98}Nからなる。また、井戸層は5層である。また、活性層部26は、MQWとp型光導波層27との間に、層厚2nmのp型Al_{0.20}Ga_{0.80}Nキャップ層を有する。

【0047】さらに、図中28はp型Al_{0.08}Ga_{0.92}Nクラッド層（Mgドーパ、 $5 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$ 、0.8 μm ）、30はp型GaInコンタクト層（Mgドーパ、 $8 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$ 、0.5 μm ）であり、最上部はMgを $2 \times 10^{20} \text{cm}^{-3}$ まで高濃度化した。29はn型InGaInからなる電流狭窄層、31はPt/Ti/Pt/Auをこの順に積層したp側電極、32はn側電極である。紙面に対して平行方向に設けられる端面のレーザミラーは、へき開により形成する。

【0048】図4のレーザは、図1に関して前述した通りである。すなわち、図示しないサファイア基板上にリフトオフ層を介してハイドライドVPE（H-VPE）法によりn型GaIn層15を結晶成長する。そして、リフトオフ層の部分からサファイア基板を剥離することにより得られたn型GaIn層15を基板として層24~30をMOCVD法より成長することにより製造される。あるいは、サファイア基板上において、リフトオフ層を介して層15~30を成長した後に、サファイア基板を剥離しても良い。

【0049】また、電流狭窄層29を用いたリッジ構造は、感光レジストを用いた光リソグラフィ技術と反応性塩素系イオンによるドライエッチング技術を用いて形成することができる。すなわち、選択再成長法を用いて電流狭窄層29を成長し、その上にコンタクト層30を成長する。

【0050】本実施形態によれば、サファイア基板を剥離することができるので、レーザの端面を形成するためのへき開を容易且つ確実に行うことができる。つまり、従来の窒化物系半導体のレーザ素子よりも鏡面状の端面を安定して形成することができ、レーザの発振特性を大きく改善することができる。

【0051】また、サファイア基板上に形成した従来の素子では、メサを形成し、同じ表面からp側とn側の電

極をとっていたが、これと比較して本実施形態によればリーク電流が減少する。

【0052】さらに、窒化物系半導体とは熱膨張係数の異なるサファイア基板がないためにレーザの動作時の発熱による歪みが生じず素子の寿命が向上する。また、サファイア基板とGaN界面で生じていた光反射がないために発振モードが安定しており、しきい値も低下する。

【0053】例えば、本実施形態によれば、リッジの幅が底面で4 μ mの場合に、しきい値65mAで室温において連続発振した。また、p側電極31をヒートシンクにマウントして測定した結果、発振波長は405nmであり、動作電圧は約4.5Vであった。ビーム特性は単峰性であり、非点隔差は約10 μ mと十分小さな値が得られた。また、最高光出力は連続発振で10mWまで得られ、最高連続発振温度は60℃であった。信頼性に関しても室温で1000時間以上安定に動作した。すなわち、本実施形態によれば、サファイア基板から容易且つ確実にエピタキシャル成長層を剥離することにより、極めて高性能且つ高信頼性を有する半導体発光素子を製造することができるようになる。

【0054】しかも、剥離したサファイア基板は基板剥離によってもほとんどダメージを受けないので、これを再利用して次の結晶成長に用いることができる。これにより、欠陥の少ない良質な窒化物系半導体のエピタキシャル結晶を多量にコストも安く生産することが可能となる。

【0055】本実施形態は、発光ダイオードの製造にも適用することができる。図5は、図4と同様な製造方法により作製した発光ダイオードを表す概略断面図である。同図中15はハイドライドVPE法によるn型GaNコンタクト層(Siドーパ、 $1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$)、34はn型 $\text{Al}_{0.08}\text{Ga}_{0.92}\text{N}$ クラッド層(Siドーパ、 $1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 、0.3 μ m)、35は多重量子井戸構造(MQW)活性層である。ここでMQWの井戸層は3nm厚の $\text{In}_{0.35}\text{Ga}_{0.65}\text{N}$ 層からなり、バリア層は厚さ6nmの $\text{In}_{0.02}\text{Ga}_{0.98}\text{N}$ から構成される。井戸層は3層である。

【0056】また、36はp型 $\text{Al}_{0.08}\text{Ga}_{0.92}\text{N}$ クラッド層(Mgドーパ、 $5 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 、0.1 μ m)、37はp型GaNコンタクト層(Mgドーパ、 $8 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 、0.1 μ m)であり、最上部はMgを $2 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ まで高濃度化した。また、38はPt/Ti/Pt/Auからなるp側電極、39はn側電極、40はチップキャリアである。

【0057】本具体例によれば、p側電極38を光反射層として作用させることができ、また全面コンタクトを取ることが可能で、光取り出し効率の向上と動作電圧の低減が可能である。また、p側とn側の電極をそれぞれチップの上下に設けることができるので、サファイア基板の上に形成した従来の窒化物系LEDよりもチップサ

イズを小型化できる。

【0058】本具体例では、印加電圧2.8Vで20mAの電流が得られ、450nmの青色波長帯において10mWの光出力が得られた。

【0059】次に、本発明の第2の実施の形態について説明する。本実施形態においては、サファイアなどの基板の表面に予め加工を施した後に窒化物系半導体層をエピタキシャル成長させ、基板を容易且つ確実に剥離する。

【0060】図6は、本発明の第2実施形態を説明するための概念図である。すなわち、同図は基板部分の工程断面図であり、101はサファイア基板、102は空隙、103はGaNエピタキシャル層、104は多結晶化したGaNをそれぞれ表す。

【0061】本実施形態においては、まず、図6(a)に示したように、サファイア基板101の表面に凹部を形成する。具体的には、サファイア基板101に図示しないマスクをつけ、ドライエッチング法を用いて例えば幅2 μ mで深さ3 μ mを溝を形成する。

【0062】次に、マスクを除去し、図6(b)に示したように、ハイドライドVPE法を用いてGaN層103をエピタキシャル成長する。ガリウム(Ga)の原料としては金属ガリウム、窒素(N)の原料としてはアンモニアを用い、ガリウムの輸送担体としては塩化水素(HCl)を用い、結晶成長温度を約950℃として8時間成長することにより、約100 μ mのGaN層103をエピタキシャル成長させることができる。このエピタキシャル成長により、基板101の凹部の上が塞がれて、空隙102が形成される。また、この際に、基板101の空隙102の底面には、多結晶状のGaN104が堆積する。

【0063】エピタキシャル成長の後に、室温まで降温すると、図6(c)に示したように、エピタキシャル成長したGaN層103から基板101が剥離する。これは、降温時に、基板101とGaN層103との間に、熱収縮率の差による歪みに起因してクラックが発生するためであると考えられる。本実施形態によれば、空隙102を設けることにより、このようなクラックの発生を促進させ、基板101の容易且つ確実に剥離することができる。

【0064】また、基板101を剥離するには、エピタキシャル成長温度から冷却する方法の他にも、熱的あるいは機械的な衝撃を印加するあらゆる方法を用いることができる。例えば、エピタキシャル成長後に室温まで冷却して基板101が剥離しない場合には、RTA(Rapid Thermal Annealing)のような方法により急加熱・急冷を施すことにより、基板101とGaN層103との間にクラックを生じさせ基板101を剥離することができる。または、後に詳述するように、基板101の裏面側から、GaNの吸収率が高い波長のレーザ光を照射す

ることにより、界面付近のGa_{0.99}Nを蒸発させ、基板を剥離することができる。または、各種の治具あるいは超音波などをもちて機械的な応力ないし衝撃を与えることによっても、基板を容易且つ確実に剥離することができる。

【0065】このようにして得られた厚さ約100μmのGa_{0.99}N層103の表面はミラー状であり、n型の導電性を示し、キャリア濃度はおよそ 10^{17} cm^{-3} であった。キャリア濃度は、エピタキシャル成長の際のドーピングにより調節することができる。また、このようにして得られた厚さ約100μmのGa_{0.99}N層103を溶融水酸化カリウム中で約350℃においてエッチングしたところ、エッチピットはおよそ 10^6 cm^{-2} オーダーであった。従来の方法により、平坦なサファイア基板上に成長させたままのGa_{0.99}N層のエッチピット密度が約 10^8 cm^{-2} であることと比較すると、本実施形態によれば大きな改善が得られたといえる。

【0066】次に、図6(d)に示したように、このようにして得られた低欠陥密度のGa_{0.99}N層103を基板として、その上に所定の素子構造106をエピタキシャル成長させる。さらに、必要に応じて、図示しない電極や保護膜などを形成する。

【0067】なお、図6(b)に示したようにハイドライドVPE法によりGa_{0.99}N層103を成長した後に、ウェーハを室温まで冷却してもサファイア基板101が剥離しない場合には、そのまま、ウェーハをMOCVD装置に導入してレーザの素子構造106を成長しても良い。しかる後に、前述したような方法により熱的あるいは機械的な衝撃を加えることにより、サファイア基板101を容易且つ確実に剥離することができる。

【0068】本実施形態においても、剥離したサファイア基板は基板剥離によってもほとんどダメージを受けないので、これを再利用して次の結晶成長に用いることができる。これにより、欠陥の少ない良質な窒化物系半導体のエピタキシャル結晶を多量にコストも安く生産することが可能となる。

【0069】ここで、本実施形態においてサファイア基板101の表面に形成する凹部は、図6(a)に示したような溝には限定されず、その他の各種の形状のもでも良い。すなわち、その上に成長するGa_{0.99}N層103により塞ぐことができ、また、クラックを生じさせて基板の剥離を容易にする形状であれば良く、平行に形成された複数の溝の他に、互いに交差する複数の溝や、多数の独立した孔であっても良い。このような孔の開口形状としては、円形の他に、楕円形や多角形などの種々の形状が挙げられ、不定形であっても良い。

【0070】また、本発明者の試作の結果によれば、サファイア基板101の表面に形成する凹部の幅をA、深さをB、隣接する凹部間の距離をCとした場合に、 $A \leq C$ かつ $A \leq B$ なる関係とすると良好な結果が得られる傾

向が認められた。すなわち、このような条件とすると、クラックの発生を容易にしつつ、凹部をGa_{0.99}N層103により塞ぐことができる。

【0071】図7は、本実施形態により製造した半導体レーザ装置の構造の一例を表す概略断面図である。すなわち、同図においては、基板として用いるGa_{0.99}N層103が向かって上側に示されている。同図中206はn型クラッド層(GaN層：アンドープ、層厚40nm、AlGa_{0.99}N層：Siドーピング、 $3 \sim 5 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 、層厚40nm、全膜厚0.8μm)、207はGa_{0.99}N光閉じ込め層(アンドープ、0.1μm)、208はIn_{0.2}Ga_{0.8}N/GaN-MQW活性層(アンドープ、井戸層2nm、障壁層4nm、3周期)、209はGa_{0.99}N光閉じ込め層(アンドープ、0.1μm)、210は第1のp型Al_{0.03}Ga_{0.97}Nクラッド層(Mgドーピング、 $1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 、Siドーピング、 $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 、0.1μm)、211はn型Al_{0.03}Ga_{0.97}N電流狭窄層(Siドーピング、 $1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 、Siドーピング、 $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 、0.1μm)、212は第2のp型Al_{0.03}Ga_{0.97}Nクラッド層(Mgドーピング、 $1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 、Siドーピング、 $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 、0.1μm)、213はp型Ga_{0.99}Nコンタクト層をそれぞれ表す。

【0072】具体的な成長手順としては、まず、Ga_{0.99}N層103の上にクラッド層206～電流狭窄層211までを成長する。その後、成長室からウェーハを取り出し、電流を流す部分を選択的にエッチングしてクラッド層210を露出させる。次に、再び成長室にウェーハを導入し、第2のクラッド層212とコンタクト層213を成長する。レーザの素子構造106の一連の成長は、MOCVD法により行うことができる。

【0073】このようにして成長したウェーハに図示しない電極を形成し、へき開してチップ化し、ヒートシンク300にマウントすることによりレーザ装置が完成する。このようにして形成したレーザ装置は、チップの上側にn側電極を有し、下側にp側電極を有する。

【0074】本発明により製造された半導体発光素子は、従来のサファイア基板上に形成された発光素子と比較して、極めて良質の結晶性を有し、電気的光学的特性が顕著に改善される。しかも、前述した第1実施形態と同様に、p側とn側電極をそれぞれ素子の上下に設けることができるので、コンタクト面積を拡大して素子抵抗を低減させ、チップサイズも小型化することができる。

【0075】また、チップの上下方向に電流を流すことができるために、素子中の欠陥が極端に減少し、レーザの信頼性が大きく向上した。すなわち、信頼性試験の結果、室温で50mWの動作条件において10万時間を越える寿命が予想される結果が得られた。

【0076】図8は、本実施形態により製造される半導体レーザ装置の第2の具体例を表す概略断面図である。同図関しては、図7と同様の部分には、同一の符号を付

して詳細な説明は省略する。図8のレーザ装置は、ヒートシンク300とは反対側の表面にp側電極260とn側電極250が形成されている。

【0077】このタイプの素子を作成するには、素子構造106の形成までは、図7に前述した工程と同じで良いが、その次にn側電極250を形成するためのエッチングが必要となる。すなわち、はじめにp側電極260をパターニングして形成する。次に、p側電極260が作成される部分には SiO_2 などによるマスクを形成し、それ以外の部分をドライエッチング法により選択的にエッチングしてn型Ga N 層103を露出させる。 SiO_2 を除去した後に、n側電極を形成する部分とp側電極以外を SiO_2 電流リーク防止膜240で覆う。最後に、n側電極250を形成する。

【0078】図8に示したレーザ装置の場合には、従来の装置と異なりサファイア基板がヒートシンクと活性層との間に存在しないので、熱の放出が効率的に行われレーザの熱特性、寿命、及び発光効率が大きく向上した。

【0079】次に、本実施形態の変形例について説明する。図9は、本発明の第2実施形態の変形例を表す概略工程断面図である。本具体例においては、まず、図9(a)に示したように、サファイア基板101の上にハイドライドVPE法によりGa N 層107を約1 μm の層厚に成長する。

【0080】次に、図9(b)に示したように溝を形成する。具体的には、図示しないマスクを形成し、ドライエッチング法を用いて例えば幅2 μm で深さ3 μm のエッチングを施して溝102を形成する。

【0081】次に、図9(c)に示したように、Ga N 層を成長する。具体的には、ウェーハをもう一度ハイドライド成長装置に導入し、約100 μm の層厚のGa N 層103を成長する。この際に、予め成長したGa N 層107がエピタキシャル成長の結晶核となり、溝102を安定して塞ぐことができる。

【0082】その後、室温まで冷却することにより、図9(d)に示したように、サファイア基板101を剥離することができる。この後、得られたGa N 層103と107の積層体を新たな基板としてMOCVD装置に導入し、所定の素子構造を成長することができる。

【0083】なお、Ga N 層103を成長後にサファイア基板101が剥離しない場合には、ウェーハをそのままMOCVD層に導入し、所定の素子構造を形成してから、熱的あるいは機械的な負荷を加えることによって応力を印加し、サファイア基板101を剥離しても良い。

【0084】本具体例においても、図6～図8に関して前述した種々の効果を同様に得ることができる。さらに、本具体例においては、サファイア基板101の上に予めGa N 層107を成長することにより、その上のGa N 層103の成長が容易となり、溝102を安定して塞ぐとともに、この上に成長する素子構造の結晶性をさ

らに向上させることができる。

【0085】次に、本実施形態の第2の変形例について説明する。図10は、本発明の第2実施形態の第2変形例を表す概略工程断面図である。本具体例においては、まず、図10(a)に示したように、サファイア基板101の上に溝102を形成する。具体的には、サファイア基板にダイシングカッターで例えば幅20 μm 、深さ20 μm の溝を約40 μm 間隔で形成する。

【0086】次に、図10(b)に示したように溝の底部にマスク層108を堆積する。具体的には、溝102以外の部分に図示しないマスクを形成し、 SiO_2 などを堆積してマスク層108とする。この場合、マスク層108となる SiO_2 の厚さはサファイアの溝の深さである20 μm 以下であれば良く、例えば1 μm とすることができる。

【0087】次に、図9(c)に示したように、Ga N 層103を成長する。具体的には、ウェーハをもう一度ハイドライド成長装置に導入し、約100 μm の層厚のGa N 層103を成長する。この際に、溝102の底部に予めマスク層108を設けたことにより、Ga N の異常成長を防ぐことができる。すなわち、サファイア基板の溝102の底部は、ダイシングなどによる加工の際の歪みが残留している場合が多い。このような歪みは、その上に成長するGa N の異常成長を引き起こすことがあり、このために、溝102がGa N 層103によりうまく塞がれず、その上に成長する素子構造部の結晶性が劣化するという事態が生ずることがある。

【0088】本変形例においては、溝102の底部に SiO_2 などのマスク層108を設けることにより、Ga N の異常成長を抑止し、良好な結晶品質を有する窒化物系半導体のエピタキシャル層を得ることができる。

【0089】本変形例により、およそ100 μm の層厚のGa N 層103を成長したところ、その表面はミラー状の平坦面となり、光学顕微鏡で観察しても穴(ピット)などの目立った表面パターンは見られなかった。また、Ga N 層103を成長したウェーハをハイドライド成長装置を取り出したところ、ほとんどのウェーハはサファイア基板から剥離していた。剥離しなかったウェーハを、純水の中で超音波洗浄した結果、5分程度でサファイア基板101が剥離した。

【0090】さらに、得られたGa N 層103の上に図7および図8と同様のレーザ素子を作製したところ、ほぼ同様の特性が得られた。一方、剥離したサファイア基板について通常の前処理を行い、再びGa N 層103を成長したところ、前に得られたGa N 層103と同様の高品質の結晶が得られた。

【0091】このように、本変形例によっても、容易且つ確実にサファイア基板を剥離し、極めて良質の結晶性を有するGa N 層を得ることができる。また、窒化物系半導体からなる半導体素子の生産コストのうちで大きな

部分を占めるサファイア基板を再利用でき、顕著なコストダウンも併せて実現することができる。

【0092】次に、本発明の第3の実施の形態について説明する。図11は、本発明の第3の実施の形態を表す要部工程断面図である。また、図12は、本実施形態により製造されるレーザ装置の一例を表す概略断面図である。まず、図12に示したレーザ装置の構成を説明すると、同図中の符号402はp側電極、403はp型Ga_{0.97}Nコンタクト層(Mgドーパ、 $3\sim 5\times 10^{19}\text{cm}^{-3}$ 、 $0.01\mu\text{m}$)、404は第1のAlGa_{0.8}Nクラッド層(Mgドーパ、 $3\sim 5\times 10^{18}\text{cm}^{-3}$ 、 $0.7\mu\text{m}$)、405はAlGa_{0.8}N電流狭窄層(Siドーパ、 $3\sim 5\times 10^{18}\text{cm}^{-3}$ 、 $0.2\mu\text{m}$)、406は第2のAlGa_{0.8}Nクラッド層(Mgドーパ、 $3\sim 5\times 10^{18}\text{cm}^{-3}$ 、 $0.1\mu\text{m}$)、407はAlGa_{0.8}Nオーバーフロー防止層、408はGa_{0.97}Nガイド層(アンドープ、 $0.1\mu\text{m}$)、409はMQW(In_{0.2}Ga_{0.8}N/In_{0.03}Ga_{0.97}N、3周期)活性層、410はGa_{0.97}Nガイド層(Siドーパ、 $5\times 10^{18}\text{cm}^{-3}$ 、 $0.1\mu\text{m}$)、411はn型AlGa_{0.8}Nクラッド層(Siドーパ、 $3\sim 5\times 10^{18}\text{cm}^{-3}$ 、 $0.8\mu\text{m}$)、412はn型Ga_{0.97}Nコンタクト層(Siドーパ、 $3\sim 5\times 10^{18}\text{cm}^{-3}$ 、 $0.01\mu\text{m}$)、413はGa_{0.97}Nリッチn型Ga_{0.97}N層(Siドーパ、 $3\sim 5\times 10^{18}\text{cm}^{-3}$ 、 $0.01\mu\text{m}$)、414はn側電極である。また、同図中500はヒートシンクである。

【0093】このようなレーザ素子は、サファイア基板101の上にエピタキシャル成長することにより製造することができる。すなわち、図11(a)に示したように、MOCVD法によりサファイア基板101の上に素子構造部401を成長する。

【0094】具体的には、まず、Ga_{0.97}N層412からAlGa_{0.8}N電流狭窄層405までをこの順番にサファイア基板101の上に成長する。この後、MOCVD装置の成長室よりウェーハを取り出し、電流狭窄層405上の一部にマスクを形成しクラッド層406が露出するまでエッチングを行い一部を除去し、電流が流れる部分を設けた後、再成長を行いクラッド層404とコンタクト層403を成長する。

【0095】次に、図11(b)に示したように、サファイア基板101の裏面側からレーザ光を照射する。すると、Ga_{0.97}N層412が電界により分解され、ガリウム(Ga)と窒素(N)に分かれて窒素が蒸発し、図11(c)に示したようにサファイア基板101を剥離することができる。

【0096】ここで照射するレーザ光としては、サファイア基板101の上に成長されたGa_{0.97}N層412において吸収率が高い波長の光とすることが望ましい。具体的には、例えば窒素レーザを用いることができる。また、基板を安定して剥離するためには、レーザ光の照射密度

は、 $20\text{MW}/\text{cm}^2$ 以上とすることが望ましい。但し、結晶が多結晶であったり、InGa_{0.97}NのようなIn(インジウム)を含む層である場合には、 $1\text{MW}/\text{cm}^2$ 程度でも基板を剥離することが可能であった。

【0097】このようにしてサファイア基板101を剥離すると、Ga_{0.97}N層412の剥離面においてGa_{0.97}Nがガリウム(Ga)と窒素とに分離し、表面付近の窒素が垂離してGa_{0.97}NリッチGa_{0.97}N層413が形成される。

【0098】このようにしてサファイア基板101を剥離した素子構造401の上下に電極402、414を形成し、へき開してチップ化する。Ga_{0.97}NリッチGa_{0.97}N層413の上にn側電極414を形成する際には、電極とGa_{0.97}N層413とが合金化しやすく、接触抵抗を従来よりも小さくすることができるという利点が得られる。

【0099】その後、p側電極402をヒートシンク500に接合させる。p側電極と金属ヒートシンクを接合するためには、高真空中でそれぞれの表面を水素やアルゴンなどのプラズマにより処理することが望ましい。この場合には、ヒートシンクの表面は、銅(Cu)、アルミニウム(Al)またはそのいずれかの合金によりコーティングされていることが望ましい。このようにして接合すれば、従来用いていたようなIn(インジウム)やガリウム(Ga)あるいはスズ(Sn)、鉛(Pb)などの低融点金属半田を用いた場合に問題となっていた金属の這い上がりによる電流リークを解消することができる。

【0100】このようにして製造したレーザ装置を動作させたところ、しきい値70mAで室温で連続発振した。また、発振波長は410nmであり、動作電圧は3.1Vであった。さらに、サファイア基板を介することなくヒートシンクにマウントすることにより、レーザの放熱特性は従来のものに比べて5倍向上した。また、共振器面をへき開により安定して形成することができるために端面反射率が高く、また、高反射コートを施した場合にも面の荒れが少ないので高反射が容易に得られる。これらの効果により、しきい値を始めとする諸特性を改善することができる。

【0101】また、サファイア基板上に形成した従来の素子では、メサを形成し、同じ表面からp側とn側の電極をとっていたが、これと比較して本実施形態によればリーク電流が減少する。

【0102】さらに、窒化物系半導体とは熱膨張係数の異なるサファイア基板がないためにレーザの動作時の発熱による歪みが生じず素子の寿命が向上する。また、サファイア基板とGa_{0.97}N界面で生じていた光反射がないために発振モードが安定しており、しきい値も低下する。

【0103】また、本実施形態においても、剥離したサファイア基板を再利用することにより、製造コストを大幅に低減することもできる。

【0104】従来は、プロセス中の取扱いの容易さや結

晶成長時に用いる基板の関係上、研磨などにより薄膜化を行うものの、その全体の厚みは、 $100\mu\text{m}$ 程度であった。しかし、このように厚い素子では、素子の特に活性層から発生した熱を放出するため際の熱抵抗及び熱容量が大きくなる。また、厚みが限定以上になると、熱の分布により素子中の歪みが大きくなり、特性の劣化を引き起こす。

厚み (μm)	10	20	30	50	70
素子A	10^5	10^5	6×10^4	9×10^3	6×10^3
素子B	10^5	10^5	10^5	8×10^4	6×10^4
素子C	10^5	10^5	4×10^4	6×10^3	4×10^2

(時間)

【0106】ここで、素子Aは、ヒートシンクに接している窒化物層がGa_{0.99}Nであるレーザ素子であり、素子Bは、ヒートシンクに接している窒化物層がAl_{0.01}GaN (Al組成は5%)、素子Cは、ヒートシンクに接している窒化物層がIn_{0.01}GaN (In組成は10%)のレーザ素子である。いずれの素子構成の場合にも、素子の厚みが薄くなる方が寿命が良好であることが分かる。素子の構造によりばらつきがあるが、素子の厚みがおよそ $20\mu\text{m}$ よりも薄くなると寿命が安定している。つまり、本実施形態において、素子の部分の厚みを $20\mu\text{m}$ 以下とすると、良好な寿命が得られる。

【0107】ここで、サファイア基板を剥離して得られる素子部の厚みが $20\mu\text{m}$ 以下の場合にも、通常は、既存の製造方法により製造することは十分に可能である。しかし、ハンドリングが容易でない場合には、サファイア基板を剥離する前に、p側電極を形成し、適当な基板を貼り付けてハンドリングを行えば良い。この場合に、貼り付ける基板として、へき開性のある基板を用い、素子のGa_{0.99}N層とへき開方向が平行になるように貼り付けることが望ましい。このようにすれば、レーザの端面を形成する際のへき開を円滑に行うことができる。このような基板としては、Si、SiC、GaAs、InP、GaP、Ga_{0.99}Nなどを用いることができる。この基板は、主要なプロセスが終了した時点で剥離すれば良い。このようにすれば、素子の厚みが薄い場合においても、ハンドリング性が向上し生産効率を改善することができる。

【0108】次に、本実施形態の第2の具体例について説明する。図13は、本実施形態の第2の具体例を表す概略断面図である。すなわち、同図は、サファイア基板101の上に素子構造を形成した状態を表す。同図に関しては、図12について前述した部分と同一の部分には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

【0109】図13に示した具体例においては、結晶成長の際にいわゆるラテラル成長を行い結晶の欠陥を低減する。具体的には、サファイア基板101の上にGa_{0.99}N層502を成長し、成長室より取り出してGa_{0.99}N層502の一部を覆うように選択的にSiO₂層503を形成する。その後、再びMOCVD装置に導入し、SiO₂

を成長させる。

【0105】本発明者は、このような素子の厚みと特性の関係を調べた。下記の表は、素子の厚みと、寿命試験により得られた素子寿命(時間)との関係を表すものである。

層503の間隙に露出するGa_{0.99}N層502を結晶成長の核として面内方向にGa_{0.99}Nを成長させるラテラル成長により、Ga_{0.99}N層504を成長する。

【0110】その後、n型コンタクト層412からp型コンタクト層403までの各層を成長する。しかる後に、サファイア基板101の裏面側からレーザ光を照射して基板101を剥離し、Ga_{0.99}N層504、SiO₂層503、Ga_{0.99}N層504をドライエッチングにより除去してコンタクト層412を露出させる。さらに、電極を形成してレーザ素子が完成する。

【0111】本変形例によれば、サファイア基板101の上に窒化物系半導体の層をエピタキシャル成長するに際して、いわゆるラテラル成長を採用することにより、素子の各層の結晶欠陥を大幅に減少し、発光特性や電気特性さらに素子寿命を向上させることができる。

【0112】次に、本実施形態の第3の具体例について説明する。図14は、本実施形態の第3の具体例を表す概略断面図である。すなわち、同図は、サファイア基板101の上に素子構造を形成した状態を表す。まず、サファイア基板101の上にGa_{0.99}N層601を成長し、成長装置からウェーハを取り出し、一部分を残してSiO₂膜602で表面を覆う。この後、再び成長を行う。すなわち、Ga_{0.99}Nバッファ層603、In_{0.01}GaN層604、n型Ga_{0.99}N層605、n型Ga_{0.99}N/Al_{0.01}GaN超格子クラッド層(Ga_{0.99}N層:アンドープ、40nm、Al_{0.01}GaN層:Siドープ、 $3 \sim 5 \times 10^{18}\text{cm}^{-3}$ 、40nm、全膜厚0.8 μm)606、Ga_{0.99}N光閉じ込め層(アンドープ、0.1 μm)607、In_{0.01}GaN/Ga_{0.99}N-MQW活性層(アンドープ、井戸層2nm、障壁層4nm、3周期)608、Ga_{0.99}N光閉じ込め層(アンドープ、0.1 μm)609、第1のp型Al_{0.01}GaN/Ga_{0.99}Nクラッド層(Mgドープ、 $1 \times 10^{18}\text{cm}^{-3}$ 、Siドープ、 $1 \times 10^{17}\text{cm}^{-3}$ 、0.1 μm)610、n型Al_{0.01}GaN/Ga_{0.99}N電流狭窄層(Siドープ、 $1 \times 10^{18}\text{cm}^{-3}$ 、Siドープ、 $1 \times 10^{17}\text{cm}^{-3}$ 、0.1 μm)611をこの順に成長する。

【0113】その後成長室からウェーハを取り出し、電流を流す部分をエッチングにより選択的に除去して第1のクラッド層610を露出させ、さらに第2のp型Al_{0.01}GaN/Ga_{0.99}Nクラッド層612を成長させる。

$0.03\text{Ga}_{0.97}\text{N}$ クラッド層 (Mg ドープ、 $1 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$ 、 Si ドープ、 $1 \times 10^{17} \text{cm}^{-3}$ 、 $0.1 \mu\text{m}$) 612、 n 型 GaN コンタクト層 613 を成長する。この状態を表したものが図 14 である。

【0114】この後、サファイア基板 101 の裏面からレーザ光を照射して基板 101 を剥離する。ここで、レーザ光の波長として、 GaN に対しては透明で InGaN に対して吸収率が高い波長を用いることにより、 InGaN 層 604 にレーザ光を吸収させて電界により InGaN が分解され、サファイア基板 101 とともに GaN 層 601、 SiO_2 膜 602 および GaN バッファ層 603 を剥離することができる。

【0115】 InGaN 層 604 の In (インジウム) 組成比が 20% 程度の場合には、レーザ光の波長は 400 nm 前後がよい。

【0116】このようにして剥離した後、素子の両面にそれぞれ電極を形成し、へき開してチップ化する。これをヒートシンク 500 の上にマウントすることにより、図 15 に示したような半導体レーザ装置が完成する。

【0117】また、図 16 は、ヒートシンク 500 と反対側の表面において p 側電極と n 側電極を形成した例を表す概略断面図である。このレーザ素子も、前述したものと同様に、サファイア基板上に各層を結晶成長し、基板の裏面からレーザ光を照射することにより基板を剥離して形成することができる。図 16 の素子の構成は、図 8 に関して前述したものと概略同様であるので、ここでは同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

【0118】本実施形態においても、サファイア基板を容易且つ確実に剥離することができるので、前述した第 1 実施形態や第 2 実施形態と同様の効果を得ることができる。さらに、本実施形態においては、サファイア基板を剥離して得られる素子の厚みを $20 \mu\text{m}$ 以下とすることにより、前述したように寿命を改善することができる。

【0119】次に、本発明により得られるスタック (積層) 型レーザについて説明する。

【0120】図 17 は、本発明により得られるスタック型レーザの構成を例示する概念図である。すなわち、本発明のスタック型レーザ 700 は、レーザ素子 701 を縦横に積層した構成を有する。それぞれのレーザ素子 701 の間には、ヒートシンク 702 が設けられ、電極としての役割も有する。また、一端に正極側の電極 710 が設けられ、他端に負極側の電極 720 が設けられる。レーザ素子 701 は、前述した第 1 乃至第 3 実施形態により製造することができ、それぞれ素子の上下に p 側コンタクトと n 側コンタクトを有するものである。電流の注入は、上下の電極 710、720 を介して行う。

【0121】このようなスタック型レーザにより超高出力が得られる。図 17 においては、5 行 5 列にレーザ素子 701 を積層したレーザを例示したが、素子の個数は

何個でもよい。本発明によれば、これらのレーザ素子 701 にはサファイア基板がないので放熱特性が良好で非常にコンパクトなスタック型レーザが得られる。これにより得られるレーザビームスポットは、固体レーザやガスレーザとほぼ同じサイズも可能であり大口径の平行ビームが得られる。

【0122】本発明によれば、特に高出力でビームスポットが小さいことと、半導体レーザゆえに高速変調ができることを利用することによりレーザプロジェクトの光源としても非常に理想的なスタック型レーザが実現される。

【0123】本発明者の実験の結果、図 17 のレーザに電流を注入したところ、動作電圧 15 V で発振しきい値 150 mA、駆動電流 10 A において出力 90 W の発光特性が得られた。スタック型レーザを構成しているレーザ素子 701 の厚みが $20 \mu\text{m}$ 程度なので、5 段重ねた場合には、ヒートシンク 702 の厚さを加えても、全体の厚みは数 mm 程度である。

【0124】従来の高出力スタック型レーザにおいては、積層前の個々のレーザ素子の電極間の厚みが $100 \mu\text{m}$ 以上もあり、つまり、レーザ素子の発光点の間隔がこのような素子の厚みの分だけあった。このようなレーザでは、それぞれの素子から放出されるレーザビームは独立したものであり、ある素子から放出された光が隣接する素子に与える影響は極めて小さかった。

【0125】これに対して、本発明によれば、個々のレーザ素子 701 の厚みを $20 \mu\text{m}$ 程度とすることによって発光点が近接し、相互に隣接するレーザ素子からの光の影響を受けるようになる。その結果として、個々のレーザ素子 701 は、隣接する素子の活性層からの光により励起されやすくなり、発光効率が上昇する。

【0126】図 18 は、本発明によるスタック型レーザの変形例を表す概念図である。すなわち、同図のスタック型レーザにおいては、ヒートシンク 704 としてダイヤモンド薄膜を用い、電流注入のための電極 703 をダイヤモンド薄膜 704 の上にパターンニングして形成することにより、レーザ素子 701 のそれぞれを個別に制御することが可能である。

【0127】また、それぞれの素子 701 の電極とヒートシンク 704 の上の電極とを接合するために高真空中でそれぞれの表面を水素やアルゴンなどのプラズマにより処理し接合することにより、これまで用いていたような低融点金属を用いた場合に問題となっていた金属の這い上がりによる電流リークを抑えることができる。

【0128】また、ヒートシンク 704 の上下から圧力を加えることにより、結晶に歪みがかかりバレンスバンドのバンドスプリッティングが生じ、状態密度が小さくなるのでしきい値の低減が図れる。同時に密着性が良くなり熱抵抗が減少する。

【0129】本発明のスタック型レーザをレーザプロジ

ェクタに使用したところ1000インチの大型画面であっても屋外で日中に鑑賞可能な輝度の高い高品位なプロジェクタが実現された。また、これまではガスレーザを用いていたので1500kgもあったプロジェクタ装置の重量を50kgに減少することができた。

【0130】以上、具体例を参照しつつ本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明は、これらの具体例に限定されるものではない。

【0131】例えば、各具体例において用いたサファイア基板の他に、サファイアに限定されず、その他にも、例えば、スピネル、 MgO 、 $ScAlMgO_4$ 、 $LaSrGaO_4$ 、 $(LaSr)(AlTa)O_3$ などの絶縁性基板や、 SiC 、 Si 、 Ge 、 $GaAs$ などの導電性基板も同様に用いてそれぞれの効果を得ることができる。また、II-VI族化合物半導体を基板として用いることもできる。ここで、 $ScAlMgO_4$ 基板の場合には、(0001)面、 $(LaSr)(AlTa)O_3$ 基板の場合には(111)面を用いることが望ましい。

【0132】また、各具体例において示した発光素子の構造は一例に過ぎず、その構成は当業者が種々に変形することができる。例えば、各層の導電性は、反転させることが可能であり、また、活性層として多重量子井戸構造を採用したり、また、種々の電流狭窄構造を採用しても良い。

【0133】さらに、本発明は半導体レーザに限定されず、発光ダイオードやその他の窒化物系半導体をもちいた発光素子に対して同様に適用して同様の効果を得ることができる。

【0134】

【発明の効果】本発明は、以上説明したような形態で実施され、以下に説明する効果を奏する。

【0135】まず、本発明によれば、サファイア基板を容易且つ確実に剥離することができるので、サファイア基板との格子のズレによる結晶性の低下を解消することができる。その結果として、従来よりもはるかに品質の高い結晶を得ることができ、半導体発光素子の電気的、光学的特性を改善するとともに、寿命も伸ばすことができる。

【0136】また、本発明によれば、サファイア基板を剥離することにより、レーザの端面を形成するためのへき開を容易且つ確実に行うことができる。つまり、従来の窒化物系半導体のレーザ素子よりも鏡面状の端面を安定して形成することができ、レーザの発振特性を大きく改善することができる。

【0137】また、サファイア基板上に形成した従来の素子では、メサを形成し、同じ表面からp側とn側の電極をとっていたが、これと比較して本実施形態によればリーク電流が減少する。

【0138】さらに、窒化物系半導体とは熱膨張係数の異なるサファイア基板がないためにレーザの動作時の発

熱による歪みが生じず素子の寿命が向上する。また、サファイア基板とGaN界面で生じていた光反射がないために発振モードが安定しており、しきい値も低下する。

【0139】しかも、本発明によれば、剥離したサファイア基板は基板剥離によってもほとんどダメージを受けないので、これを再利用して次の結晶成長に用いることができる。これにより、欠陥の少ない良質な窒化物系半導体のエピタキシャル結晶を多量にコストも安く生産することが可能となる。

【0140】以上詳述したように、本発明によれば、高性能且つ高信頼性を有する半導体発光素子を低コストで提供することができるようになり、その有用性は絶大である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態にかかる半導体発光素子の製造方法を例示する工程断面図である。

【図2】図1のGaN12、AlGaN層13、GaN層14の部分を表す要部拡大断面図である。

【図3】「リフトオフ層」としてInGaNを用いた場合を例示する要部断面図である。

【図4】第1実施形態により作製した半導体レーザを例示する概略断面図である。

【図5】図4と同様な製造方法により作製した発光ダイオードを表す概略断面図である。

【図6】本発明の第2実施形態を説明するための概念図である。

【図7】第2実施形態により製造した半導体レーザの構造の一例を表す概略断面図である。

【図8】第2実施形態により製造されるレーザ素子の別の具体例を表す概略断面図である。

【図9】本発明の第2実施形態の第1変型例を表す概略工程断面図である。

【図10】本発明の第2実施形態の第2変型例を表す概略工程断面図である。

【図11】本発明の第3の実施の形態を表す要部工程断面図である。

【図12】第3実施形態により製造されるレーザ素子の一例を表す概略断面図である。

【図13】第3実施形態の第2の具体例を表す概略断面図である。

【図14】第3実施形態の第3の具体例を表す概略断面図である。

【図15】第3実施形態による半導体レーザ装置を表す概略断面図である。

【図16】ヒートシンク500と反対側の表面においてp側電極とn側電極を形成した例を表す概略断面図である。

【図17】本発明により得られるスタック型レーザの構成を例示する概念図である。


【図18】本発明によるスタック型レーザの変形例を表

す概念図である。


【符号の説明】

- | | |
|---|--|
| 12 GaN層 | 211 n型 $\text{Al}_{0.03}\text{Ga}_{0.97}\text{N}$ 電流狭窄層 |
| 13 AlGaN層 | 212 第2のp型 $\text{Al}_{0.03}\text{Ga}_{0.97}\text{N}$ クラッド層 |
| 14 GaN層 | 213 p型GaNコンタクト層 |
| 15 GaN層 | 240 保護膜 |
| 16 多層構造部 | 250 n側電極 |
| 17 治具 | 260 p側電極 |
| 18 p側電極 | 300 ヒートシンク |
| 19 n側電極 | 401 素子構造部 |
| 20A クラック | 402 p側電極 |
| 20B 空隙 | 403 p型GaNコンタクト層 |
| 20C ビット | 404 第1のAlGaNクラッド層 |
| 21 InGaN層 | 405 AlGaN電流狭窄層 |
| 24 n型 $\text{Al}_{0.08}\text{Ga}_{0.92}\text{N}$ クラッド層 | 406 第2のAlGaNクラッド層 |
| 25 GaN光導波層 | 407 AlGaNオーバーフロー防止層 |
| 26 多重量子井戸構造からなる活性層部 | 408 GaNガイド層 |
| 27 GaN光導波層 | 409 MQW活性層 |
| 28 p型 $\text{Al}_{0.08}\text{Ga}_{0.92}\text{N}$ クラッド層 | 410 GaNガイド層 |
| 29 n型InGaNからなる電流狭窄層 | 411 n型AlGaNクラッド層 |
| 30 p型GaNコンタクト層 | 412 n型GaNコンタクト層 |
| 31 p側電極 | 413 Gaリッチn型GaN層 |
| 32 n側電極 | 414 n側電極 |
| 34 n型 $\text{Al}_{0.08}\text{Ga}_{0.92}\text{N}$ クラッド層 | 500 ヒートシンク |
| 35 多重量子井戸構造(MQW)活性層 | 601 GaN層 |
| 36 p型 $\text{Al}_{0.08}\text{Ga}_{0.92}\text{N}$ クラッド層 | 602 SiO_2 膜 |
| 37 p型GaNコンタクト層 | 603 GaNパツファ層 |
| 38 p側電極 | 604 InGaN層 |
| 39 n側電極 | 605 n型GaN層 |
| 40 チップキャリア | 606 n型GaNクラッド層 |
| 101 サファイア基板 | 607 GaN光閉じ込め層 |
| 102 空隙 | 608 活性層 |
| 103 GaNエピタキシャル層 | 609 GaN光閉じ込め層 |
| 104 多結晶化したGaN | 610 第1のp型 $\text{Al}_{0.03}\text{Ga}_{0.97}\text{N}$ クラッド層 |
| 106 素子構造 | 611 n型 $\text{Al}_{0.03}\text{Ga}_{0.97}\text{N}$ 電流狭窄層 |
| 107 GaN層 | 612 第2のp型 $\text{Al}_{0.03}\text{Ga}_{0.97}\text{N}$ クラッド層 |
| 108 マスク層 | 613 n型GaNコンタクト層 |
| 206 n型クラッド層 | 700 スタック型レーザ |
| 207 GaN光閉じ込め層 | 701 レーザ素子 |
| 208 $\text{In}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{N}/\text{GaN-MQW}$ 活性層 | 702 ヒートシンク |
| 209 GaN光閉じ込め層 | 703 電極 |
| 210 第1のp型 $\text{Al}_{0.03}\text{Ga}_{0.97}\text{N}$ クラッド層 | 704 ヒートシンク |
| | 710 電極 |
| | 720 電極 |


【図1】




【図2】




【図4】




【図3】




【図6】




【図5】




【圖7】




【圖8】




【圖9】




【圖10】




【圖12】




【圖13】




【図11】




【図14】




【図16】




【図15】



【図18】



【図17】



フロントページの続き

(72)発明者 斎 藤 真 司
神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 株式会
社東芝研究開発センター内
(72)発明者 西 尾 謙 司
神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 株式会
社東芝研究開発センター内

(72)発明者 布 上 真 也
神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 株式会
社東芝研究開発センター内
Fターム(参考) 5F041 AA31 AA43 CA05 CA40 CA46
CA65 CA67 CA77 CB36